

KH-GRUND

matte KH-Grund- und Zwischenbeschichtung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösungsmittelreduzierte, universell einsetzbarer Grundfarbe auf Basis neuartiger Alkydharz- Bindemittel für Grund- und Zwischenanstriche auf Holz und auf allen fest haftenden Untergründen.

EIGENSCHAFTEN

- hochdeckend
- wasserdampfdurchlässig
- temperaturbeständig bis 100°C
- leicht zu verarbeiten

ANWENDUNGEN

Grund und Zwischenanstriche auf Holz sowie auf allen tragfähigen, fest haftenden Altanstrichen auf Alkydharzbasis.

STANDARDFARBTÖNE

weiß

VERPACKUNGSGRÖSSEN

0,75 l, 2,5 l, 4 l Weißblechgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis: modifizierte Alkydharze

Dichte: 1,65 +/- 0,3 g/cm³

Lieferviskosität: 2000 - 3000 cp Brookfield
Spindel 5/20 upm

Festkörpergehalt: 85 +/- 2%

Flammpunkt: ca. +24°C

Zusammensetzung: Alkydharze, Farbpigmente, Additive,
aromatische Kohlenwasserstoffe, Testbenzin
Talkum, Calciumcarbonat, Bariumsulfat

PRODUKTKATEGORIE

LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/d (Lb)

EU Grenzwert Stufe II (2010) 300 g/l

Dieses Produkt enthält max. 299 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID UN 1263 ,3, III

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

Verdünnungszugabe: mit OKALIN Kunstharzverdünnung
Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C, max. +30 °C
Trockenzeiten bei +20 °C: staubtrocken nach ca. 2 Stunden,
überstreichbar nach ca. 16 Stunden

Vor Gebrauch gut aufrühren!**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

Ungestrichene Untergründe müssen gut gereinigt, entfettet, entrostet und trocken sein. Alte lose Anstriche vorher entfernen und festhaftende Anstriche leicht anschleifen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit OKALIN Kunstharzverdünnung

ANSTRICHAUFBAU

1 x Grundanstrich mit OKALIN KH-Grund
1 x Zwischenanstrich mit OKALIN KH-Grund
1 x Deckanstrich mit OKALIN KH-Lack oder OKALIN Maschinenlack

VERBRAUCH1l reicht für ca. 8 - 10 m² pro Anstrich**ENTSORGUNG**

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1**SICHERHEITSHINWEISE**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.