

RS-PRIMER

Rostschutzgrund für metallische Untergründe

PRODUKTBESCHREIBUNG	Raschtrocknender universell einsetzbarer, sehr gut haftender Rostschutzgrund auf Alkydharzbasis für rostschützende Grundanstriche auf metallischen Untergründen. OKALIN RS-Primer kann mit Kunstharzlacken, Nitrolacken, Acrylharzlacken und Mischpolymerisatlacken überlackiert werden.
EIGENSCHAFTEN	raschtrocknend, universell einsetzbar, sehr gut haftend, matt
ANWENDUNGEN	Rostschützende Grundierung für Maschinen, Stahlkonstruktionen, Geräte, Landmaschinen usw.
STANDARDFARBTÖNE	oxydrot, graugrün,
VERPACKUNGSGRÖSSEN	0,75 l, 2,5 l, 4 l, 25 kg Weißblechgebinde
LAGERUNG	1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.
TECHNISCHE DATEN	<p>Gefahrenklasse n. VbF: entfällt</p> <p>Bindemittelbasis: modifizierte Alkydharze</p> <p>Dichte: 1,55 +/- 0,5 g/cm³</p> <p>Lieferviskosität: 2000 - 3000 cp Brookfield Spindel 5/20 upm</p> <p>Festkörpergehalt: 75 +/- 2%</p> <p>Flammpunkt: ca. 24°C</p> <p>Zusammensetzung: Alkydharze, Farbpigmente, Additive, aromatische Kohlenwasserstoffe, Testbenzin Zinkphosphat, Talkum, Calciumcarbonat</p>
PRODUKTKATEGORIE	Unterkategorie A/i (Lb)
LT. LMVO 2005	EU Grenzwert Stufe I (2007) 600 g/l, Stufe II (2010) 500 g/l Dieses Produkt enthält max. 490 g/l VOC
GEFAHRENKENNZEICHNUNG	
TRANSPORT	Gefahrenklasse n. ADR/RID 3,III
CHEMIKALIENGESETZ	siehe Sicherheitsdatenblatt
WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE	1

Wir (be)kennen Farbe



VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

Ungestrichene Untergründe müssen gut gereinigt, entfettet, entrostet und trocken sein. Alte lose Anstriche vorher entfernen und festhaftende Anstriche leicht anschleifen.

Verdünnungszugabe: mit OKALIN Kunstharzverdünnung
Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 °C, max. + 30 °C
Trockenzeiten bei 20 °C: staubtrocken nach 30 min,
überstreichbar nach 24 Stunden

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit OKALIN Kunstharzverdünnung

ANSTRICHAUFBAU
Trockenschichtstärke

1 x RS-Primer Nassfilmstärke 100 µm = ca. 40 µm

z. B. 1 x OKALIN Maschinenlack oder OKALIN Kunstharzlack

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 8 - 10 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.