

HOLZLASUR 033

Dünnschichtlasur auf Lösungsmittelbasis für außen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbige, transparent pigmentierte Dünnschichtlasur auf Basis langöliger Alkydharze mit verstärktem Wetterschutz für begrenzt bzw. nicht maßhaltige Anstriche im Außenbereich für DIY und Gewerbe. Der Lackfilm ist durch ein Konservierungsmittel gegen Bläue und Schimmel geschützt.

EIGENSCHAFTEN

- leicht zu verarbeiten
- wasserdampfdurchlässig
- dringt tief in den Untergrund ein
- schützt vor Witterungseinflüssen
- wasserabweisend

ANWENDUNGEN

Für nicht maßhaltige Holzflächen im Außenbereich wie Holzhäuser, Vordächer und Fassadenschalungen, Balkone, Zäune, Pergolen. Nur kleinflächig im Innenbereich anwenden, zB. Fenster und Türen usw. Zum Schutz gegen holzerstörende Pilze bzw. Schadinsekten muss mit OKALIN IMPRÄGNIERGRUND vorgestrichen werden.

STANDARDFARBTÖNE

farblos	220.0100.201	kiefer	220.K000.201
zeder	220.Z000.201	eiche	220.E000.201
eiche hell	220.EH00.201	kastanie	220.KA00.201
lärche	220.L000.201	lärche hell	220.LH00.201
nuss,	220.N000.201	teak	220.T000.201
palisander	220.P000.201		

alle Farbtöne sind untereinander mischbar
farblos allein für Außenanstriche nicht verwenden!!

VERPACKUNGSGRÖSSEN

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 25l Weißblechgebinde

LAGERUNG

mind. 24 Monate im gut verschlossenen Originalgebinde. Um Hautbildung oder Gelierung zu vermeiden, sollte das angebrochene Gebinde in kleinere Gebinde umgefüllt werden. Nicht über 25°C lagern

Lagerklasse n. VbF: entfällt

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis: modifizierte Alkydharze
 Dichte: 0,90 +/- 0,05 g/cm³
 Lieferviskosität: ca. 25. +/- 5 sec DIN 53211 4 mm
 Festkörpergehalt: ca. 37 +/- 2%
 Flammpunkt: > 61°C

Zusammensetzung:
 Alkydharze, Eisenoxypigmente, Additive, Konservierungsmittel, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Silikate, Wachse

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Kategorie A/f (Lb) EU Grenzwert Stufe II (2010) 700 g/l:
 Dieses Produkt enthält weniger als 700 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

nach Chem. Ges. entfällt

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt

PRODUKTGRUPPE

HOLZLASUREN

Juni 2023

VERARBEITUNG

streichen mit Pinsel, nicht spritzen

UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, und staubfrei sein. Lose Altanstriche gründlich mechanisch entfernen, vergraute und abgewitterte Holzoberflächen bis zum Holzuntergrund entfernen

Max. Holzfeuchte: 12%

Verdünnungszugabe: unverdünnt verarbeiten

Verarbeitungstemperatur: mind. +5°C, max. +35 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: griffest nach 6 - 8 Std.
überstreichbar nach ca. 12 - 18 Std.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit Kunstharzverdünnung

ANSTRICHAUFBAU

ERSTANSTRICH:

Grundierung:

zum Schutz gegen Schadinsekten und holzerstörenden Pilzen mit OKALIN IMPRÄGNIERGRUND farblos vorstreichen.

Grundierung, Zwischen- und Deckanstrich:

2 - 3 Anstriche HOLZLASUR 033 gewährleisten optimalen Wetterschutz

INTAKTER ALTANSTRICH:

1 - 2 maliger Anstrich mit OKALIN HOLZLASUR 033 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

RENOVIERANSTRICH:

1 - 2 maliger Anstrich mit OKALIN HOLZLASUR 033 je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 8 - 12 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE WGK 2, wassergefährdend

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.