

HYDRO-HOLZLASUR

Dünnschichtlasur auf Wasserbasis für außen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wetterfeste, umweltschonende und diffusionsoffene Dünnschichtlasur auf Basis einer wasserverdünnbaren Bindemittelkombination für nicht maßhaltige Anstriche im Außenbereich für DIY und Gewerbe. Spezielle Bindemittel gewährleisten ein sehr hohes Eindringvermögen, verhindern dadurch das Abblättern, schützen das Holz im Freien vor Witterungseinflüssen und zeichnet sich durch ein besonders gefälliges Lasurbild aus. Im getrockneten Zustand gleicht das Eigenschaftsbild dem herkömmlicher Dünnschichtlasuren auf Lösungsmittelbasis.

EIGENSCHAFTEN

- wasserabweisend
- sehr leicht verarbeitbar
- hoher UV-Schutz
- umweltfreundlich

ANWENDUNGEN

Für nicht maßhaltige Holzflächen im Außenbereich wie Holzhäuser, Vordächer und Fassadenschalungen, Balkone, Zäune, Pergolen. Zum Schutz gegen holzerstörende Pilze bzw. Schadinsekten muss mit OKALIN IMPRÄGNIERGRUND vorgestrichen werden. Der Lackfilm wird durch ein Konservierungsmittel gegen Bläue und Schimmel geschützt. Das Produkt darf deshalb nur kleinflächig im Innenbereich verwendet werden.

STANDARDFARBTÖNE

farblos	231.0100.201	kiefer	231.K000.201
zeder	231.Z000.201	eiche	231.E000.201
eiche hell	231.EH00.201	kastanie	231.KA00.201
lärche	231.L000.201	lärche hell	231.LH00.201
nuss,	231.N000.201	teak	231.T000.201
palisander	231.P000.201		

alle Farbtöne sind untereinander mischbar, helle Farbtöne haben kürzere Renovierintervalle, farblos für Außenanstriche nicht verwenden (kein UV-Schutz)!!

VERPACKUNGSGRÖSSEN

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 25l Weißblechgebinde

LAGERUNG

mind. 24 Monate im gut verschlossenen Originalgebinde. Um Hautbildung oder Gelierung zu vermeiden, sollte das angebrochene Gebinde in kleinere Gebinde umgefüllt werden. **FROSTFREI LAGERN !!**

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	modifizierte Alkydharzemulsion
Dichte:	1,05 +/- 0,05 g/cm ³
Lieferviskosität:	ca. 24 sec. DIN 53211 4 mm
Festkörpergehalt:	ca. 30+/- 2%
Flammpunkt:	entfällt
Zusammensetzung:	Alkydharze wasserverdünnbar, Eisenoxydpigmente, Additive, Butylglykol, Wasser,

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Kategorie A/e (Wb) EU Grenzwert Stufe II [2010] 130 g/l:
Dieses Produkt enthält max. 125 g/l VOC

PRODUKTGRUPPE

HOLZLASUREN

Juni 2023

GEFAHRENKENNZEICHNUNG	nach Chem. Ges.	entfällt
TRANSPORT	Gefahrenklasse n. ADR/RID	entfällt
VERARBEITUNG	streichen mit Pinsel, nicht spritzen	
UNTERGRUNDVOR-BEHANDLUNG	der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, und staubfrei sein. Lose Altanstriche oder nicht intakte Altanstriche gründlich mechanisch entfernen, vergraute und abgewitterte Holzoberflächen bis zum Holzuntergrund entfernen.	
	Verdünnungszugabe:	unverdünnt verarbeiten
	Verarbeitungstemperatur:	mind. +10 °C, max. +30 °C
	Trockenzeiten bei 20 °C:	griffest nach 2 Std. überstreichbar nach ca. 6 – 12 Std.
REINIGUNG DER WERKZEUGE	sofort nach Gebrauch mit Wasser und etwas Haushaltsspülmittel	
ANSTRICHAUFBAU	ERSTANSTRICH: Grundierung: zum Schutz gegen Schadinsekten und holzerstörenden Pilzen mit OKALIN IMPRÄGNIERGRUND farblos vorstreichen. Zwischen- und Deckanstrich: 2 Anstriche Hydro-HOLZLASUR gewährleisten optimalen Wetterschutz, INTAKTER ALTANSTRICH: 1 - 2 maliger Anstrich mit HYDRO-HOLZLASUR je nach Saugfähigkeit des Untergrundes RENOVIERANSTRICH: nach Untergrundvorbehandlung 1 - 2 maliger Anstrich mit HYDRO-HOLZLASUR je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	
VERBRAUCH	1l reicht für ca. 8 – 14 m ² pro Anstrich	
ENTSORGUNG	nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben. Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100 EU-Abf. Kat. Nr.: 080111	
WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE	WGK 2, wassergefährdend	

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe



Karl Obermayer Farbenerzeugungs- Ges. m. b. H. Obermayerstrasse 1, A-5261 UTTENDORF

Tel.0043-(0)7724/2405-60

FAX 0043-(0)7724/2405-32

www.okalin.at

e-Mail info@okalin.at