

WETTERSCHUTZFARBE

Deckende Dünnschichtlasur auf Wasserbasis

PRODUKTBESCHREIBUNG

OKALIN Wetterschutzfarbe ist eine sehr wetterfeste, umweltschonende und deckende Farbe auf wässriger Basis für Holzanstriche im Außenbereich. Zum Schutz gegen holzerstörende Pilze bzw. Schadinsekten muss mit OKALIN IMPRÄGNIERGRUND vorgestrichen werden.

EIGENSCHAFTEN

- wasserverdünnbar
- sehr gut wetterbeständig
- sehr leicht zu verarbeiten
- geruchsarm
- diffusionsoffen
- deckend
- blockfähig gegen Holzinhaltsstoffe

ANWENDUNGEN

Holzhäuser, Vordächer und Fassadenschalungen, Balkone, Zäune, Pergolen, feuchtigkeitsgefährdete Holzflächen im Innenbereich, Fenster und Türen usw.

STANDARDFARBTÖNE

Lagerfarbtöne:

weiß, RAL 6005 moosgrün, Fichte deckend, RAL 7038 hellgrau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 7016 anthrazitgrau

sowie viele Farbtöne über das OKALIN MIXSYSTEM

VERPACKUNGSGRÖSSEN

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l Weißblechgebilde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebilde. FROSTFREI LAGERN !!

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis: modifizierte Alkydharzemulsion

Dichte: 1,25 +/- 0,1 g/cm³

Lieferviskosität: ca. 60 – 80 sec. DIN 53211 4 mm

Festkörpergehalt: ca. 35 +/- 5% je nach Farbton

Flammpunkt: entfällt

Zusammensetzung: ca. 3 % +/- 1% Lösungsmittelanteil

PRODUKTKATEGORIE

LT. LMVO 2005

Kategorie A/e (Wb)

EU Grenzwert Stufe I (2007) 150 g/l, Stufe II (2010) 130 g/l

Dieses Produkt enthält max. 125 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt

PRODUKTGRUPPE

HOLZLASUREN

Juni 2023

VERARBEITUNG

mit Pinsel oder Roller

UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, silikon- und staubfrei sein. Lose Altanstriche oder nicht intakte Altanstriche gründlich mechanisch entfernen, vergraute und abgewitterte Holzoberflächen bis zum Holzuntergrund entfernen. Festhaftende Anstriche leicht anschleifen.

Verdünnungszugabe: unverdünnt verarbeiten

Verarbeitungstemperatur: mind. +10°C, max. +30 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: griffest nach 2 Stunden
überstreichbar nach 12 Stunden

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit Wasser

ANSTRICHAUFBAU

2 Anstriche Hydro-Holzschutzlasur, zum Schutz gegen Schadinsekten mit OKALIN IMPRÄGNIERGRUND farblos vorstreichen.

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 8 – 12 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.