

2K-PU-VERSIEGELUNGSLACK

FARBLOS

lösungsmittelhaltiger Polyurethanlack

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltiger 2K-Polyurethanlack auf Basis hydroxyfunktionaler Acrylatpolymere und vergilbungsbeständigem Isocyanathärter.

EIGENSCHAFTEN

- abriebfest
- rasch trocknend
- extrem widerstandsfähig
- nicht gilbend

ANWENDUNGEN

für stark belastete Böden und Möbel und andere Holzuntergründe, als Schlussanstrich für farbige Bodenanstrieche oder Bodenmarkierungen auf Polyurethan oder Epoxydharzbasis, zum Fixieren von eingestreuten Chips auf Bodenbeschichtungen oder -anstrichen.

STANDARDFARBTÖNE

farblos glänzend G 90 Art. Nr. 530.0100.001
 farblos seidenmatt G 30 Art. Nr. 530.0100.101

VERPACKUNGSGRÖSSEN

Komponente A: 4 kg, 8 kg Weißblechgebinde
 2K-PU-Decklackhärter 10/2N: 1 kg, 2 kg Weißblechgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gutverschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse n. VbF:

Komponente A: entfällt

2K-PU-Decklackhärter 10/N: A II

TECHNISCHE DATEN

(im gemischten Zustand)

Bindemittelbasis: Polyurethan
 Dichte: 1,0 g +/- 0,5 g/cm³ je nach Farbton
 Lieferviskosität: 800 – 1200 cp Brookfield
 Spindel 5/20 upm gemischt
 Festkörpergehalt: 60,0 +/- 3% je nach Farbton
 Flammpunkt: ca. 24°C
 Zusammensetzung:
 Komp. A: Acryl-PU-Harz, Additive, Ester, aromatische Kohlenwasserstoffe
 2K-PU-Decklackhärter 10/2N: aliphatisches Isocyanat, Ester

PRODUKTKATEGORIE

LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/j (lb)

EU Grenzwert Stufe II (2010) 500 g/l

Dieses Produkt enthält im gemischten Zustand max. 499 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID Komponente A: entfällt
 2K-PU-Decklackhärter: 3, III

CHEMIKALIENGESETZ

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE WGK 1

VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller oder Airless- Spritzgerät

Verdünnungszugabe:

zum Streichen oder Rollen mit max. 2 bis 3 %

OKALIN 2K-PU Verdünnung einstellen

Verarbeitungstemperatur: mind. + 8 °C, max. + 30 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: staubtrocken nach 30 min,
griffest nach ca. 2 Stunden,
durchgetrocknet nach 36 Stunden

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett- und staubfrei sein.
Lose Altanstriche vollständig entfernen.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

8 Teile Komp. A / 2 Teile 2K-PU-Decklackhärter 10/2N

VERARBEITUNGSZEIT

gemischten Ansatz innerhalb von 6 Stunden verarbeiten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit OKALIN 2K-PU-Verdünnung

ANSTRICHAUFBAU

Versiegelung von bestehenden Oberflächen ca. 100µm Nassfilmstärke

VERBRAUCH

1Kg reicht für ca. 8 – 10 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem
zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.

Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100

EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist eine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.