

ASPHALTSIEGEL W

farbige Versiegelung für Asphaltbeläge im Innen- und Außenbereich

PRODUKTBECHREIBUNG	Asphaltsiegel W ist eine wasserverdünnbare, extrem widerstandsfähige sowie rutschfeste Versiegelung auf Basis spezieller Acrylharzbindemittel im Innen – und Außenbereich
EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> • gut haftend • rutschfest • leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • geruchsarm
ANWENDUNGEN	Zur farbigen Gestaltung von rutschfesten Flächen auf bituminösen Belägen wie Parkgaragen, Spielplätzen, Schulhöfen und Abstellplätzen.
FARBTÖNE	Alle RAL-Töne auf Bestellung. Mindestmenge 50 kg
VERPACKUNGSGRÖSSEN	8 Kg, 15 Kg, 25 Kg Kunststoff- Ovaleimer
LAGERUNG	1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gutverschlossenen Originalgebände. <u>FROSTFREI LAGERN !!</u>
TECHNISCHE DATEN	<p>Gefahrenklasse n. VbF: entfällt</p> <p>Bindemittelbasis: Spezielle Acrylharzdispersion</p> <p>Dichte: 1,80 g/m³</p> <p>Lieferviskosität: ca. 1000 cp +/- 200 cp Brookfield</p> <p>Festkörpergehalt: ca. 75% +/- 5% farbtonabhängig</p> <p>Flammpunkt: entfällt</p>
PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005	<p>Unterkategorie A/i (wb)</p> <p>EU Grenzwert Stufe II (2010) 140 g/l</p> <p>Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC</p>
GEFAHRENKENNZEICHNUNG	
TRANSPORT	Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt
CHEMIKALIENGESETZ	siehe Sicherheitsdatenblatt

PRODUKTGRUPPE

DECKLACKE

Juni 2023

VERARBEITUNG

mit Gummischieber und Roller

**UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG**

Der Untergrund muss trocken, öl- und fettfrei und tragfähig sein. Lose Untergründe und Verschmutzungen müssen mechanisch entfernt werden. Nicht auf warmen Untergrund auftragen. Neue Asphaltdecken erst nach ca. 4 Wochen versiegeln. Für gute Durchlüftung sorgen, da in feuchtigkeitsgesättigten Atmosphären die Trocknung des Anstriches stark verzögert wird.

Verdünnungszugabe: verarbeitungsfertig

Verarbeitungstemperatur: mind. +10°C, max. +25°C

Trockenzeiten bei 20 °C: überarbeitbar nach ca. 3 – 4 Stunden
Voll belastbar nach 3 Tagen

REINIGUNG DER WERKZEUGE

nach Gebrauch mit Wasser reinigen

ANSTRICHAUFBAU

2-maliger Anstrich erforderlich
mit Gummischieber mit weicher Gummilippe zuerst abziehen und nachfolgend mit einem Lammfellroller gleichmäßig verteilen

VERBRAUCH

0,5 – 0,7 kg/m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.

Wir (be)kennen Farbe