

# KUNSTHARZLACK SM

seidenmatter Kunstharzlack

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiger, seidenmatter, extrem witterungsbeständiger High Solid Kunstharzlack auf Basis spezieller nichtgilbender langöliger Alkydharze für langzeitbeständige, füllkräftige Anstriche auf Holz und Metall im Innen- und Außenbereich.

## EIGENSCHAFTEN

- extrem witterungsbeständig
- sehr guter Verlauf
- sehr füllkräftig
- vergilbungsbeständig
- kratzfest
- seidenmatt

## ANWENDUNGEN

Für alle Anstriche auf Holz und Metall im Außen- und Innenbereich wie Türen, Fenster, Stahlkonstruktionen, Zäune usw.

## STANDARDFARBTÖNE

weiß, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage

## VERPACKUNGSGRÖSSEN

0,75l, 2,5l, 5l Weißblechgebinde

## LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis: langölige, modifizierte Alkydharze

Dichte: 1,42 g/cm<sup>3</sup>

Lieferviskosität: 160 – 220 sec EN ISO 2431 4mm

Festkörpergehalt: ca. 74 %

Flammpunkt: +35°C

### Zusammensetzung:

modifizierte Langölalkydhharze, organische und anorganische Pigmente, Additive, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Siliciumdioxid, Wachse.

## PRODUKTKATEGORIE

LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/d (Lb)

EU Grenzwert Stufe II (2010) 300 g/l

Dieses Produkt enthält max. 299 g/l VOC

## GEFAHRENKENNZEICHNUNG

## TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt

## CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

**VERARBEITUNG**

mit Pinsel, Roller oder Spritzpistole

**Verdünnungszugabe:**

zum Streichen oder Rollen mit max. 2 bis 3 % OKALIN Kunstharzverdünnung verarbeitungsfertig einstellen.

**Verarbeitungstemperatur:** mind. + 8 °C, max. + 30 °C

**Trockenzeiten bei 20 °C:** staubtrocken nach 3 Stunden  
überstreichbar nach ca. 18 Stunden  
durchgetrocknet nach ca. 48 Std.

**UNTERGRUNDVOR-  
BEHANDLUNG**

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett- und staubfrei sein. Roststellen und lose Anstrichreste sorgfältig entfernen.

**REINIGUNG DER WERKZEUGE**

mit OKALIN Kunstharzverdünnung

**ANSTRICHAUFBAU****HOLZ:**

1. Anstrich mit OKALIN KH-Grund
2. u. 3. Anstrich mit OKALIN Kunstharzlack SM

**METALL:**

1. Anstrich mit OKALIN RS-Primer oder OKALIN UNIPRIMER
2. u. 3. Anstrich mit OKALIN Kunstharzlack SM

**VERBRAUCH**

1l reicht für ca. 8 – 12 m<sup>2</sup> pro Anstrich

**ENTSORGUNG**

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.  
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100  
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1****SICHERHEITSHINWEISE**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

**HINWEIS**

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

**DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.**