

# PARKETTSIEGELLACK

## Wasserverdünnbare Parkettversiegelung

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Umweltfreundlicher, schadstoffarmer Parkettsiegel auf ACRYL - Polyurethan-Basis für besonders stark beanspruchte Holzoberflächen wie Holz- und Parkettböden, Korkböden, Holzmöbel sowie andere Holzoberflächen im Innenausbau.

### EIGENSCHAFTEN

- hoch abriebfest
- schadstoffarm
- wasserverdünnbar
- rasch trocknend
- einkomponentig
- sehr füllkräftig

### ANWENDUNGEN

Für die Versiegelung von Parkettfußböden, Wandpaneelen, Holzdecken, Möbeln usw.

### STANDARDFARBTÖNE

farblos seidenmatt

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg Weißblechgebinde

### LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. FROSTFREI LAGERN !!

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

### TECHNISCHE DATEN (im gemischten Zustand)

Bindemittelbasis	Acryl-Polyurethanharz
Dichte	1,04 +/- 0,5 g/cm <sup>3</sup>
Lieferviskosität	30 sec. DIN 53211 4 mm
Festkörpergehalt	ca. 34 +/- 1%
Flammpunkt	-----
Zusammensetzung	ca. 3 +/- 1% Lösungsmitteleanteil

### PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/i (Wb)  
EU Grenzwert Stufe II (2010) 140 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC

### GEFAHRENKENNZEICHNUNG

### TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt

### CHEMIKALIENGESETZ

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].



**VERARBEITUNG**

Auftrag mit Pinsel, Roller.  
Unverdünnt verarbeiten

Zwischen den Anstrichen mit Körnung 100 -120 schleifen. Staub absaugen und anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen mit

<b>Verdünnungszugabe</b>	unverdünnt verarbeiten
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mind. + 15 °C, max. + 30 °C
<b>Trockenzeiten bei 20 °C</b>	griffest: nach ca. 30 min
	überstreichbar: nach ca.1-2 Stunden
	begehbar: am nächsten Tag
	voll belastbar: nach 1 Woche

**UNTERGRUNDVOR-  
BEHANDLUNG**

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, silikon- und staubfrei sein. Lose Altanstriche restlos entfernen. Kann über die meisten fett- und wachsfreien Lackoberflächen nach Zwischenschliff aufgetragen werden. Probeanstrich empfehlenswert!!!

Feinschliff des Bodens mit Körnung 100 -120, Schleifstaub gründlich entfernen

**REINIGUNG DER WERKZEUGE**

sofort nach Gebrauch mit Wasser

**ANSTRICHAUFBAU**

2 -3x Parkettsiegelack unverdünnt

**VERBRAUCH**

1l reicht für ca. 10 – 12 m<sup>2</sup> pro Anstrich

**ENTSORGUNG**

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben. Sonderabfallschlüsselnummer ÖNORM S 2100: 55510 sonstige farb-, lack- und anstrichhaltige Abfälle EU-Abf. Kat. Nr.:080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen

**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1**

**SICHERHEITSHINWEISE**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

**HINWEIS**

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

**DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.**

Wir (be)kennen Farbe

