



WANDFARBE LF FÜR INNEN

hochdeckende, atmungsaktive Innendispersionsfarbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochdeckende, emissionsarme, lösemittel- und weichmacherfreie Dispersionsfarbe mit sehr hohem Weißgrad. Leicht verarbeitbar.

EIGENSCHAFTEN

- hochdeckend
- wasserdampfdurchlässig
- sehr gut füllend
- hoher Weißgrad
- stumpfmatt

ANWENDUNGEN

Für hochwertige, wasserdampfdurchlässige, raumlufthygienisch unbedenkliche Wand- und Deckenanstriche auf Mauerwerk, Verputz, Beton, Tapeten, Gipskarton- und Holzfaserplatten im Innenbereich.

STANDARDFARB TÖNE

weiß, im OKALIN MIXSYSTEM abtönbar

VERPACKUNGSGRÖSSEN

5 l, 10 l, 15 l PE-Ovaleimer

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde. **FROSTFREI LAGERN !!**

TECHNISCHE DATEN

Gefahrenklasse n. VbF: entfällt

Dichte: 1,63 +/- 0,1 g/cm³ DIN 53217
 Lieferviskosität: 14.000 cp, Sp.4 Brookfield
 Festkörpergehalt: 65 +/- 2%
 Flammpunkt: entfällt
 Zusammensetzung: Acrylcopolymerdispersion, Titandioxyd, Calciumcarbonat, Additive, Wasser

KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 13300

Bindemitteltyp: Polymerdispersion
 Nassabriebklasse: Klasse 3 waschbeständig
 Glanzgrad: stumpfmatt
 Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m²/l

PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/a (Wb)
 EU Grenzwert Stufe II (2010) 30 g/l
 Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

TRANSPORT

GGBG/ADR/RID: entfällt
 IMDG: entfällt
 ICAO/IATA: entfällt

CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt

PRODUKTGRUPPE

WANDFARBEN

Juni 2023

VERARBEITUNG

mit Pinsel, Roller oder Airless-Spritzgerät

Verdünnungszugabe:

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit 5 - 10% Wasser verdünnen.

Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C**Trockenzeiten bei 20 °C:** nach 4 Stunden überstreichbar
(65% rel. Luftfeuchtigkeit)UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG

Der Untergrund muss trocken, staubfrei und fett und silikonfrei sein. Nicht tragfähige Teile sowie lose Altanstriche entfernen. Alte Leimfarben und Kalkanstriche sind vor dem Anstrich gründlich zu entfernen. Stark saugende und sandende Putze sowie Gipskartonplatten mit OKALIN Tiefengrund W vorbehandeln. Alle Untergründe müssen trocken und fettfrei sein.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

sofort nach Gebrauch mit Wasser

ANSTRICHAUFBAU

Je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 mal auftragen, bei abgetönten Farben ist oftmals ein mehrmaliger Anstrich empfehlenswert.

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 8 – 12 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE entfällt

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.