

# EINSCHICHTLACK

## Seidenmatter Einschichtlack

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiger, raschtrocknender Einschichtlack mit aktiven Rostschutzpigmenten auf Basis spezieller nichtgilbender mittelöliger Alkydharze für vorwiegend industrielle Verarbeitung.

### EIGENSCHAFTEN

- Schnell trocknend
- guter Korrosionsschutz
- wetterbeständig
- leicht verarbeitbar
- hohe Standfestigkeit beim Spritzen
- rasch trocknend

### ANWENDUNGEN

Einschichtlack für innen und außen im Stahlbau, für Maschinen und Anlagen, für Stahlkonstruktionen, Öfen usw.

### STANDARDFARBTÖNE

keine, alle RAL- Farbtöne auftragsbezogen

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

25 kg Weißblechgebinde

### LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Gefahrenklasse nach VbF entfällt

### TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	mittelölige, modif. Alkydharze
Dichte	1,15 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Lieferviskosität	2500 +/- 500 cp Brookfield
Festkörpergehalt	ca. 58 % +/- 3%
Flammpunkt	25°C

#### Zusammensetzung:

Alkydharze, Zinkphosphat, organische und anorganische Pigmente, aromatische und aliphatische Lösungsmittel, Additive, Bariumsulfat, Calciumcarbonat

### PRODUKTKATEGORIE LT. LMVO 2005

Unterkategorie A/i (Lb)  
EU Grenzwert Stufe II (2010) 500 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 490 g/l VOC

### GEFAHRENKENNZEICHNUNG

#### TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID UN 1263 Farbe,3, III

#### CHEMIKALIENGESETZ

siehe Sicherheitsdatenblatt



**VERARBEITUNG**

vorwiegend mit Airless- Spritzgeräten, kleinflächig mit Pinsel oder Roller

**UNTERGRUNDVOR-  
BEHANDLUNG**

blanke Metalluntergründe müssen gut gereinigt, entfettet, entrostet und trocken sein. Lose Altanstriche gründlich entfernen, festhaftende anschleifen.

**MISCHUNGSVERHÄLTNIS**

entfällt

**VERARBEITUNGSZEIT**

entfällt

**Verdünnungszugabe**

zum Streichen oder Rollen mit max. 2 bis 5% OKALIN Kunstharzverdünnung verdünnen, zum Spritzen je nach Spritzgerät ohne Verdünnung oder mit bis zu 10%

**Verarbeitungstemperatur** mind. + 8°C, max. + 30°C

**Trockenzeiten bei 20 °C**

Staubtrocken nach ca. 30 min

Griffest nach ca. 2 -3 Stunden

Überlackierbar 12 Stunden

Voll belastbar nach ca. 1 Woche

**REINIGUNG DER WERKZEUGE**

mit OKALIN Kunstharzverdünnung

**ANSTRICHAUFBAU**

mind. 2 Anstriche mit jeweils 40-50 µm Trockenschicht (= ca. 100µm Nassfilmstärke) im Außenbereich

**VERBRAUCH**

120 -140 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich

**ENTSORGUNG**

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.

Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100

EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

**WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 2**

**SICHERHEITSHINWEISE**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

**HINWEIS**

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

**DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.**

Wir (be)kennen Farbe

